

Device for depositing a layer of polycrystalline silicon on a carbon tape

Publication number: FR2550965

Publication date: 1985-03-01

Inventor: BELOUET CHRISTIAN

Applicant: COMP GENERALE ELECTRICITE (FR)

Classification:

- International: *B05C3/12; C23C2/22; C23C2/40; C30B15/00; C30B15/30; B05C3/02; C23C2/14; C23C2/36; C30B15/00; C30B15/30; (IPC1-7): B05C3/132; B05D7/00; H01J40/00; H01L21/00; H01L31/00*

- european: *B05C3/12D; C23C2/22; C23C2/40; C30B15/00F; C30B15/30*

Application number: FR19830013915 19830830

Priority number(s): FR19830013915 19830830

Also published as:



EP0141941 (A1)

US4520752 (A1)

JP60232272 (A)


EP0141941 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for FR2550965

Abstract of corresponding document: **US4520752**

A device for depositing a layer of polycrystalline silicon on a carbon tape comprises a bath of molten silicon through which the carbon tape is drawn vertically. Two semicircular channels are supported vertically in the vicinity of the edges of the tape with their concave side towards the tape. The channels are partially immersed in the bath so as to raise the level of its surface by capillary action. The device is applicable to the manufacture of solar cells.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
—
PARIS
—

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 550 965

②1 N° d'enregistrement national :

83 13915

⑤1 Int Cl⁴ : B 05 C 3/132; B 05 D 7/00; H 01 J 40/00;
H 01 L 21/00, 31/00.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 30 août 1983.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 9 du 1^{er} mars 1985.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : *COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRI-
CITE, société anonyme. — FR.*

⑦2 Inventeur(s) : Christian Belouet.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : Christian Lheureux, SOSPI.

⑤4 Dispositif pour déposer une couche de silicium polycristallin sur un ruban de carbone.

⑤7 Le dispositif comporte un bain 2 de silicium fondu dans lequel on tire verticalement un ruban de carbone 4, et deux goulottes 15, 16 semi-circulaires maintenues verticalement par des supports 17, 18 du voisinage des bords 11, 12 du ruban 4 de façon que la concavité des goulottes soit tournée vers ces bords, les goulottes étant partiellement plongées dans le bain pour élever son niveau par capillarité.

Application à la réalisation de photopiles solaires.



FR 2 550 965 - A1

Dispositif pour déposer une couche de silicium polycristallin sur un ruban de carbone

La présente invention concerne un dispositif pour déposer une couche de silicium polycristallin sur un ruban de carbone, du type comportant un creuset contenant un bain de silicium fondu, un ruban de carbone plongé au moins partiellement dans le bain et traversant verticalement, dans le sens de la longueur du ruban, la surface d'équilibre du bain, et des moyens pour déplacer progressivement le ruban verticalement de bas en haut, de façon à déposer ladite couche sur les faces du ruban.

Dans un dispositif connu de ce type, décrit dans le document FR-A-2386 359 le fond du creuset comporte une fine ouverture par laquelle le ruban pénètre dans le bain et le traverse verticalement en circulant de bas en haut.

Ce dispositif présente un inconvénient. On constate en effet que l'épaisseur de la couche de silicium déposée sur les faces du ruban décroît rapidement lorsqu'on s'approche des deux bords latéraux du ruban. Il en résulte que la couche de silicium déposée présente, le long de ces deux bords latéraux, respectivement deux bandes latérales dont les caractéristiques physiques sont détériorées par rapport à celles de la partie médiane de la couche. Ces bandes latérales sont pratiquement inutilisables notamment pour réaliser des photopiles solaires.

La présente invention a pour but de pallier cet inconvénient.

Elle a pour objet un dispositif pour déposer une couche de silicium polycristallin sur un ruban de carbone, du type spécifié ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comporte en outre deux goulottes à section semi-circulaire et des supports sur lesquels sont fixées ces goulottes, les supports s'appuyant sur la paroi du creuset pour maintenir verticalement les goulottes respectivement de part et d'autre des deux bords latéraux du ruban traversant le bain, la concavité des deux goulottes étant tournée vers les deux bords latéraux respectifs du ruban, ces goulottes étant partiellement plongées dans le bain de façon à élever son niveau par capillarité au voisinage des bords latéraux du ruban.

Une forme particulière d'exécution de l'objet de la présente invention est décrite ci-dessous, à titre d'exemple, en référence au dessin annexé dans lequel

- la figure 1 est une vue dans l'espace d'un dispositif connu coupé partiellement suivant un plan vertical
- la figure 2 est une vue schématique montrant la forme de l'isotherme de cristallisation du silicium par rapport au niveau du bain, dans un dispositif du type représenté sur la figure 1,
- la figure 3 est une vue en coupe transversale d'un ruban de carbone revêtu de silicium, obtenu par un procédé connu utilisant le dispositif illustré par la figure 1,
- la figure 4 représente dans l'espace un mode de réalisation du dispositif selon l'invention, coupé partiellement suivant un plan vertical.
- la figure 5 est une vue de dessus, en plan, du dispositif illustré par la figure 4,
- la figure 6 est une vue en coupe verticale du dispositif illustré par la figure 4
- et la figure 7 est un schéma montrant différentes formes d'isothermes de cristallisation qu'il est possible d'obtenir à l'aide du dispositif selon l'invention.

Sur la figure 1, est représenté un creuset parallélépipédique en silice 1 contenant un bain 2 de silicium fondu. Le fond du creuset 1 comporte une fine ouverture linéaire 3 à travers laquelle passe verticalement un ruban de carbone 4 qui sort du bain 2 en traversant sa surface d'équilibre horizontale. La largeur de l'ouverture est déterminée pour que le ménisque de raccordement du silicium liquide soit stable dans cette ouverture. Bien entendu le dispositif comporte, de plus, en pratique, des moyens de chauffage non représentés disposés autour du creuset 1 pour maintenir le silicium à l'état liquide.

En fonctionnement, lorsque le ruban 4 se déplace dans le sens de la flèche 6, une couche 7 de silicium polycristallin se dépose sur les deux faces du ruban à la sortie du bain.

La figure 2 représente la forme de l'isotherme de cristallisation sur le ruban 4, c'est-à-dire la ligne de raccordement du ménisque de silicium liquide avec la couche de silicium déposée. On voit que dans la partie médiane de la couche, cette ligne est pratiquement un segment de droite 8 horizontal situé au dessus du niveau 24 du bain. Par contre, dans les deux parties latérales de la couche, cette ligne descend rapi-

dement vers le niveau du bain pour former deux éléments de courbe 9 et 10 dont la concavité est tournée vers le bas.

Il en résulte que l'épaisseur de silicium déposée décroît rapidement lorsqu'on s'approche des bords 11 et 12 du ruban. Cette décroissance est visible sur la figure 3, dans les deux bandes latérales 13 et 14 des deux couches de silicium déposées sur le ruban 4. Lors du refroidissement, des contraintes thermoélastiques, dues aux différences de coefficients de dilatation entre le silicium et le carbone du ruban, se développent dans les couches de silicium. Ces contraintes augmentent lorsque l'épaisseur de silicium décroît. Elles entraînent, dans les bandes latérales, la formation de microfractures qui peuvent se propager pendant les opérations de découpe qui suivent habituellement le dépôt des couches.

D'autre part, l'incurvation de la ligne de raccordement dans les bandes latérales détruit l'alignement des grains du silicium déposée, ce qui entraîne une détérioration des propriétés électriques des couches.

Le dispositif représenté sur les figures 4, 5 et 6 comporte les mêmes éléments que ceux du dispositif illustré par les figures 1 à 3, ces éléments étant désignés par les mêmes références. Suivant une caractéristique de la présente invention, ce dispositif comporte, en outre, deux goulottes 15 et 16 à section semi-circulaire. Ces goulottes peuvent être formées, par exemple, respectivement par deux demi-tubes, résultant de la section d'un tube circulaire par un plan axial. Les goulottes qui peuvent être en quartz, sont fixées par leurs faces convexes, par soudure autogène, respectivement sur des tiges en quartz 17 et 18 dont les extrémités sont elles mêmes fixées sur les bords des parois verticales du creuset 1. Ces tiges permettent de maintenir les goulottes 15 et 16 verticalement respectivement de part et d'autre des deux bords latéraux 11 et 12 du ruban 4, la concavité de ces goulottes étant tournée vers ces bords. Les goulottes 15 et 16 sont partiellement immergées dans le bain 12, de façon à élever son niveau, par capillarité, au voisinage des bords latéraux du ruban. Dans le dispositif illustré par les figures 4 à 6, les goulottes 15 et 16 ont été disposées par rapport aux bords du ruban de manière à obtenir une isotherme de cristallisation rectiligne sur toute la largeur du ruban 4 (voir figure 6).

Il est possible de contrôler la montée capillaire du silicium liquide le long des goulottes en faisant varier les paramètres suivants :

- diamètre intérieur des goulottes,
- 5 - distance et orientation des goulottes par rapport aux bords du ruban.

On voit ainsi sur la figure 7 qu'il est possible, en ajustant ces paramètres, de relever l'isotherme de cristallisation sur les bords du ruban par rapport à la courbe 20 obtenue dans l'art antérieur, suivant des courbes telles que 21, 22 et 23. La ligne 21 tourne encore sa concavité vers le niveau 24 du bain, alors que la ligne 22 est rectiligne et
10 la ligne 23 présente une légère concavité vers le haut.

Le dispositif selon la présente invention présente les avantages suivants. Il permet de réaliser des dépôts de silicium sur un ruban de carbone, ces dépôts ne présentant pas les fractures qui apparaissaient
15 dans l'art antérieur. De plus, la surface utile des dépôts est nettement augmentée. Enfin les propriétés électriques des couches de silicium déposées sont améliorées.

Ce dispositif selon la présente invention peut être appliqué à la réalisation de photopiles solaires.

20

25

30

35

REVENDICATION

Dispositif pour déposer une couche de silicium polycristallin sur un ruban de carbone, comportant

- un creuset contenant un bain de silicium fondu,
- 5 - un ruban de carbone plongé au moins partiellement dans le bain et traversant verticalement, dans le sens de la longueur du ruban, la surface d'équilibre du bain
- et des moyens pour déplacer progressivement le ruban verticalement de bas en haut, de façon à déposer ladite couche sur les faces du ruban,
- 10 caractérisé en ce qu'il comporte en outre
 - deux goulottes (15 - 16) à section semi-circulaire
 - et des supports (17 - 18) sur lesquels sont fixés ces goulottes, ces supports s'appuyant sur la paroi du creuset (1) pour maintenir verticalement les goulottes respectivement de part et d'autre des deux bords
 - 15 latéraux (11 - 12) du ruban (4) traversant le bain (2), la concavité des deux goulottes étant tournée vers les deux bords latéraux respectifs du ruban, ces goulottes étant partiellement plongées dans le bain de façon à élever son niveau par capillarité à proximité des bords latéraux du ruban.

1/3

FIG.1




FIG.2




FIG.3





FIG. 4



3/3

FIG.5




FIG.6




FIG.7

